

Fecha de Edición: 97-01-03
Fecha de Vigencia: 13-09-30
Revisión: 3

Clave: HT082XXXX
Hoja: 1/3

REKOLOR

Serie. 820000

DESCRIPCION

Es una pintura de acabado mate formulada con resinas vinil-acríticas base agua.

La pintura Rekolor No. 820000 puede ser aplicada sobre superficies de yeso, cemento o aplanados de concreto.

Rekolor No. 820000 tiene cartilla de colores, puede aplicarse con brocha, rodillo o por aspersión.

Rekolor No. 820000 se diluye con agua limpia en la proporción adecuada, según el método de aplicación y porosidad de la superficie.

Para aplicación con brocha de pelo, generalmente un 10 a 15% de agua limpia es suficiente.

Para aplicación por aspersión una dilución de un 15 a 20% de agua será adecuada.

Su presentación es en envases metálicos o de plástico de 4, 19 y 200 litros.

INSTRUCCIONES

La superficie que se va a pintar deberá estar libre de polvo, grasa y cualquier material extraño. En superficies ya pintadas, con pintura anterior ya deteriorada o en mal estado, se deberá remover la capa anterior. Si la pintura anterior es brillante, lije hasta eliminar el brillo antes de pintar.

Fecha de Edición: 97-01-03
Fecha de Vigencia: 13-09-30
Revisión: 3

Clave: HT82XXXX
Hoja: 2/2

PRIMARIOS RECOMENDADOS

Sobre yeso o cemento: Se recomienda humedecer con agua la superficie que no haya sido pintada, o aplicar una mano de Sellador Vinílico No. 570. Si se trata de aplanados de cemento o cal muy recientes, se deberá emplear el Sellador Acrílico No. 580.

Sobre madera: Fondo Blanco para madera No. 523.

INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN Y ADELGAZADO

Rekolor se adelgaza con agua y la proporción depende de la porosidad de la superficie que se va a pintar. Generalmente de un 10 a 15% de agua es suficiente para aplicación con brocha de pelo, en aplicación con pistola de aire se adelgaza de un 20 a 30%.

Este tipo de pinturas no deben aplicarse en días lluviosos o cuando la temperatura sea inferior a 10°C

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y ojos.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Fecha de Edición: 97-01-03
Fecha de Vigencia: 13-09-30
Revisión: 3

Clave: HT82XXXX
Hoja: 3/3

PROPIEDADES

Viscosidad	-	100 - 110 U.K.
Lavabilidad	-	3500 ciclos mínimo
Rendimiento m ² /L*	-	3 - 4
Densidad (Kg/lto.)	-	1.20 a 1.39
% Sólidos en peso	-	35 a 40% min.
Brillo a 85°	-	< 5%
Fineza de molienda	-	3.0 - 5.5 Hegman
pH	-	8.5 - 9.5
Contraste	-	87% ± 2 a 3 mil. *

* Dependiendo del color aplicado y de la textura y rugosidad de la superficie.

Elaboró: _____
M.C. César Rocha Cedillo

Aprobó: _____
Ing. Aurelio Rico Cavazos