

Fecha de Edición: 97-01-03
Fecha de Vigencia: 03-03-07
Revisión: 2

Clave: HT0073XX
Hoja: 1/3

ESMALTE QUALIK

SERIE 7300

PARA INTERIORES Y EXTERIORES

QUALIK es un esmalte alquidálico de secado rápido, alto brillo, buen rendimiento y excelente acabado. El esmalte QUALIK está formulado para aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

Se puede aplicar sobre hierro, madera, mampostería, etc.
Puede aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

Sobre hierro o acero: Fondo Anticorrosivo NOXID No. 505.

Sobre madera: Fondo Blanco para madera No. 523.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie que va a esmaltarse deberá estar limpia y seca, totalmente libre de óxido, polvo, grasa o cualquier otro material extraño.

Cuando se trate de superficies que ya han sido pintadas, éstas se deberán lijar cuidadosamente para dejar una superficie libre de cáscaras de pintura suelta y con una textura adecuada para el perfecto anclaje y adhesión de la nueva capa de pintura.

Fecha de Edición: 97-01-03
Fecha de Vigencia: 03-03-07
Revisión: 2

Clave: HT0073XX
Hoja: 2/3

Mezcle bien todo el contenido del envase, agregue el disolvente y vuelva a mezclar antes de aplicar.

Si se va a aplicar el esmalte con brocha de pelo, adelgace con Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gas nafta; si la aplicación se va a realizar con pistola de aire, se deberá adelgazar el esmalte con los Reductores Berel No. 1060 ó No. 1090.

AJUSTE DE LA VISCOSIDAD PARA LA APLICACION

Si se va a utilizar brocha de pelo para la aplicación del esmalte, se deberá emplear Reductor Berel No. 1030, aguarrás puro o gasnafta en una proporción aproximada de 10 a 15 %.

Para la aplicación con pistola de aire, se deberá emplear el Reductor Berel No. 1060 ó No. 1090, en una proporción aproximada de 20 a 25%.

PROPIEDADES

Tiempo de Secado: Libre al tacto máximo 4 horas.

Densidad: 0.87 - 1.13 Kg/lto.

*Rendimiento aproximado: 7 - 9 m²/lt.

Fineza de Molienda: 6.5 - 7.5 Hegman

Brillo a 60°: 85 min.

Viscosidad

Copa Ford No.4 a 25°C : 210 - 270 seg

* Este valor varía de acuerdo al color y a la porosidad de la superficie.

Fecha de Edición: 97-01-03

Clave: HT0073XX

Fecha de Vigencia: 03-03-07
Revisión: 2

Hoja: 3/3

ADVERTENCIAS

¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGASE APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS.
CONTIENE DISOLVENTES ALTAMENTE TOXICOS CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA O INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS PARA LA SALUD.
PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD.
NO SE INGIERA EN CASO DE INGESTION , NO SE PROVOQUE EL VOMITO, SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS.
USE ESTA PINTURA CON VENTILACION ADECUADA.
CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.
ESTE PRODUCTO CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO ALTAMENTE TOXICOS, CUYA INHALACION O INGESTION ES DAÑINA A LA SALUD.
PROHIBIDO UTILIZAR ESTA PINTURA EN EL ACABADO O IMPRESION DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS DE USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS.

Elaboró: _____ Aprobó: _____
M.C. César Rocha Cedillo Ing. Aurelio Rico Cavazos