



# Esmalte Estirenado

Secado Rápido | SERIE 5400



Para Exteriores



Para Interiores



Industria

## Rapidez de secado.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte Estirenado formulado para obtener una gran rapidez de secado, buena adhesión y resistencia a la intemperie, además de un excelente brillo y dureza.

### APLICACIONES

Es un producto de uso industrial, recomendado para el mantenimiento de equipos e instalaciones comerciales e industriales, para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de fierro o acero.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 10 minutos Máx.

Densidad: 1.09 - 1.12 kg/L

Sólidos en Peso: 50 % Mín.

Sólidos en Volumen: 46 % Min.

Brillo a 60°: 87 % Mín.

Viscosidad: 100 - 120 seg CF No. 4 a 25°C

Rendimiento (a 2 manos)\*: 7 - 9 m<sup>2</sup>/L

Colores de Línea: Blanco, Negro, Bermellón, Amarillo Cromo y Aluminio

Presentaciones: 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• La superficie que se va a esmaltar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

#### Superficies Pintadas Anteriormente

• Si la superficie está brillante y bien cubierta, lije para obtener buena adhesión y aplique el Esmalte Estirenado.

• Si la pintura anterior se está desprendiendo, está agrietada o muy polvosa, quítela completamente y proceda como con las superficies nuevas.

#### Superficies Nuevas

• **Fierro o Acero:** Desoxide y desengrase, empleando lija, fibra de acero o cepillo de alambre. Aplique Fondo Noxid siguiendo las instrucciones de aplicación. Deje secar un mínimo de 24 horas y aplique Esmalte Estirenado.

• **Lámina Galvanizada:** Trate la superficie previamente desengrasada, con ácido muriático comercial (2 partes de agua por una de ácido) o con solución para bonderizar, enjuague con agua limpia, seque y aplique Esmalte Estirenado.

### INSTRUCCIONES

• Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

• Para diluir se debe usar el Reductor Berel No. 1090 en una proporción de 20 a 25 %.

• El Esmalte Estirenado se aplica por aspersión debido a su rapidez de secado.

• Deje secar un mínimo de 20 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

• El Esmalte Estirenado no debe mezclarse con ningún otro esmalte o pintura.

• Para diluir, no emplee thinners para lacas, perjudican el acabado y durabilidad del esmalte.

• Aplique manos delgadas para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.

• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

• El área de trabajo debe estar bien ventilada.

• No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Fondo Noxid No. 5505 y 5525

Reductor Berel No. 1090

PI-86

HT-005400  
RO-05/18

Pinturas Berel S.A. de C.V. Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52  
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L., México | [www.berel.com.mx](http://www.berel.com.mx)

