



ÓXIDO-ACEITE[®] TEJIDO Y VINILO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Rust-Oleum® Fabric & Vinyl es un recubrimiento flexible que restaura Color sobre vinilo, piel sintética y algunas telas. este vinilo El recubrimiento proporciona una excelente adhesión que no se desgasta ni se agrieta. o pelar. Es adecuado para su uso en asientos de automóviles, paneles de puertas de automóviles, tableros, tapetes y otras superficies interiores. Tela & Vinyl cuenta con un sistema de rociado avanzado que le permite rocíe en cualquier ángulo, incluso boca abajo para aquellos de difícil acceso áreas. Una punta de pulverización cómoda con una yema más ancha para los dedos reduce Fatiga causada por la pulverización continua.

PRODUCTOS

SKU	DESCRIPCIÓN (spray de 11 onzas)
248918	Negro brillante
248919	Negro plano
248920	Gris
248921	Arena
248922	Blanco brillante
248923	Rojo brillante
248924	Azul brillante
248925	borgoña
248926	Plata
249307	Azul medio
249308	Carbón

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar la superficie con agua y jabón, enjuagar y dejar secar. Si la superficie fue previamente tratada con acondicionadores, ceras o

otros recubrimientos, se requiere limpieza adicional usando Toallita de preparación de pintura Rust-Oleum o alcoholes minerales. Es

Es importante eliminar todos los revestimientos residuales del vinilo. superficies antes de la aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

SOLICITUD

Úselo al aire libre o en un área bien ventilada, como un espacio abierto. cochera. Úselo cuando la temperatura esté entre 50 y 90 °F (10-32°C) y la humedad es inferior al 85% para garantizar una adecuada el secado. No aplicar sobre superficies que, al calentarse, excedan 200°F (93°C) o metal galvanizado. Evite pulverizar en lugares muy condiciones de viento y polvo. Cubra el área circundante para Protejalo de la niebla pulverizada.

Agite la lata vigorosamente durante un minuto después de que la bola mezcladora comienza a traquetear. Si la bola mezcladora no suena, NO LA GOLPEE. PÓNGASE en contacto con Rust-Oleum. Agite con frecuencia durante el uso. Sostener

lata a 10-12" de la superficie y rocíe de manera constante de ida y vuelta. movimiento hacia adelante, superponiendo ligeramente cada trazo. guarda la lata a la misma distancia de la superficie y en movimiento mientras fumigación. Aplique 2 o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. No lo utilice cerca de llamas abiertas.

SECAR Y RECUBRIR

Los tiempos de secado y repintado se basan en 70°F (21°C) y 50% humedad relativa. Deje más tiempo a temperaturas más frías. Seca al tacto en 10 minutos, para manipular en 1 hora y es secar completamente en 24 horas. Espere al menos 6 horas antes de sentarse o utilizando un objeto pintado.

LIMPIAR

Limpiar la punta cuando haya terminado. Limpiar la pintura húmeda con xileno o Espíritus minerales. Deseche adecuadamente el recipiente vacío. No quemarlo o colocarlo en un compactador de basura doméstico.

ATASCO

Si la válvula se obstruye, gire y retire la punta rociadora y enjuáguela en un disolventes como alcoholes minerales. No inserte ningún objeto en Apertura de la válvula de lata.



RUST-OIL® TEJIDO Y VINILO

PROPIEDADES FÍSICAS

		TEJIDO Y VINILO
Tipo de resina		Solución de resina de vinilo modificada acrílica
Tipo de pigmento		Varía con el color
Solventes		Acetona, Cetonas e Hidrocarburos Aromáticos
A Mí		1,45 máx.
Peso de llenado		11 onzas
Película seca recomendada Espesor (DFT) por capa		1,0-2,0 milésimas de pulgada (25-50 µ)
Cobertura práctica en EPS recomendado		10-12 pies cuadrados/lata (0,90-1,09 m2/lata)
Tiempos de secado a 70-80°F (21-27°C) y 50% Humedad relativa	Tocar	10 minutos
	Recubrir	1 hora
	completamente seco	24 horas
Resistencia al calor seco		200°F (93°C)
Duración		5 años
Punto de inflamabilidad		-156°F (-104°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la SDS.

Los valores calculados se muestran y pueden variar ligeramente del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias de uso contenidas en este documento son correctas, según nuestro leal saber y entender, y se ofrecen de buena fe. El
Las declaraciones de esta literatura no constituyen una garantía, expresa o implícita, en cuanto al rendimiento de estos productos. Como condiciones y uso.
de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar que estos productos solo cumplan con nuestros estándares de calidad y nuestra responsabilidad, si corresponde,
se limitará a la sustitución de materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.